



認定番号 1104-00101-14

認定合格証

壁つなぎ用金具


- A-160
- A-200
- A-300
- A-350
- A-400
- A-600

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期限は認定日より1年とする

認定日 平成23年 4月30日

岡部株式会社 殿
(久喜工場)

社団法人 仮設
会 長 鈴






試験番号 1104-00101-1401

発行日:平成23年4月30日

認定試験成績書

社団法人 仮設工業会
会長 鈴木 芳美



- 申請者 岡部株式会社
- 工場名 久喜工場
- 種類、型式及び数量 壁つなぎ用金具 A-160 10本
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(労働省告示第103号) 第4章壁つなぎ用金具
- 試験実施日 平成23年4月5日
- 試験場所 東京試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第45条に適合している。

(2) 強度等

規格第46条に適合している。

(2)-1 引張試験

50kN 引張・圧縮試験機 AU-5-A

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	31.22	31.68	33.11	33.09	32.21	32.26
厚生労働省規格による値	強度 8.83 kN 以上			平均値 9.80 kN以上		

(2)-2 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 IP-20R-V32

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	15.46	16.60	16.43	17.70	17.93	16.82
厚生労働省規格による値	強度 8.83 kN 以上			平均値 9.80 kN以上		

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第47条に適合している。

8 特記事項

特になし



試験番号 1104-00101-1402

発行日:平成23年4月30日

認定試験成績書

社団法人 仮設工業会
会長 鈴木 芳美



- 申請者 岡部株式会社
- 工場名 久喜工場
- 種類、型式及び数量 壁つなぎ用金具 A-200 10本
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(労働省告示第103号) 第4章壁つなぎ用金具
- 試験実施日 平成23年4月5日
- 試験場所 東京試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第45条に適合している。

(2) 強度等

規格第46条に適合している。

(2)-1 引張試験

50kN 引張・圧縮試験機 AU-5-A

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	40.07	37.98	38.48	38.62	39.70	38.97
厚生労働省規格による値	強度 8.83 kN 以上					平均値 9.80 kN以上

(2)-2 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 IP-20R-V32

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	20中止	20中止	20中止	20中止	20中止	—
厚生労働省規格による値	強度 8.83 kN 以上					平均値 9.80 kN以上

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第47条に適合している。

8 特記事項

特になし



試験番号 1104-00101-1403

発行日:平成23年4月30日

認定試験成績書

社団法人 仮設工業会

会長 鈴木 芳美



- 申請者 岡部株式会社
- 工場名 久喜工場
- 種類、型式及び数量 壁つなぎ用金具 A-300 10本
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(労働省告示第103号) 第4章壁つなぎ用金具
- 試験実施日 平成23年4月5日
- 試験場所 東京試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第45条に適合している。

(2) 強度等

規格第46条に適合している。

(2)-1 引張試験

50kN 引張・圧縮試験機 AU-5-A

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	36.91	38.24	37.35	37.42	36.93	37.37
厚生労働省規格による値	強度 8.83 kN 以上					平均値 9.80 kN以上

(2)-2 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 IP-20R-V32

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	20中止	20中止	20中止	20中止	20中止	-
厚生労働省規格による値	強度 8.83 kN 以上					平均値 9.80 kN以上

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第47条に適合している。

8 特記事項

特になし



試験番号 1104-00101-1404

発行日：平成23年4月30日

認定試験成績書

社団法人 仮設工業会

会長 鈴木 芳美



- 1 申請者 岡部株式会社
- 2 工場名 久喜工場
- 3 種類、型式及び数量 壁つなぎ用金具 A-350 10本
- 4 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(労働省告示第103号)
第4章壁つなぎ用金具
- 5 試験実施日 平成23年4月5日
- 6 試験場所 東京試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

規格第45条に適合している。

(2) 強度等

規格第46条に適合している。

(2)-1 引張試験

50kN 引張・圧縮試験機 AU-5-A

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	38.49	38.55	38.00	38.04	35.68	37.75
厚生労働省規格による値	強度 8.83 kN 以上		平均値 9.80 kN以上			

(2)-2 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 IP-20R-V32

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	20中止	20中止	20中止	20中止	20中止	—
厚生労働省規格による値	強度 8.83 kN 以上		平均値 9.80 kN以上			

注：平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第47条に適合している。

8 特記事項

特になし




試験番号 1104-00101-1405

発行日:平成23年4月30日

認定試験成績書

社団法人 仮設工業会
会長 鈴木 芳美



- 1 申請者 岡部株式会社
- 2 工場名 久喜工場
- 3 種類、型式及び数量 壁つなぎ用金具 A-400 10本
- 4 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(労働省告示第103号)
第4章壁つなぎ用金具
- 5 試験実施日 平成23年4月5日
- 6 試験場所 東京試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

規格第45条に適合している。

(2) 強度等

規格第46条に適合している。

(2)-1 引張試験

50kN 引張・圧縮試験機 AU-5-A

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	36.31	36.43	38.69	38.11	37.88	37.48
厚生労働省規格による値	強度 8.83 kN 以上			平均値 9.80 kN以上		

(2)-2 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 IP-20R-V32

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	20中止	20中止	19.88	19.99	18.75	—
厚生労働省規格による値	強度 8.83 kN 以上			平均値 9.80 kN以上		

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第47条に適合している。

8 特記事項

特になし



試験番号 1104-00101-1406

発行日:平成23年4月30日

認定試験成績書

社団法人 仮設工業会

会長 鈴木 芳美



- 1 申請者 岡部株式会社
- 2 工場名 久喜工場
- 3 種類、型式及び数量 壁つなぎ用金具 A-600 10本
- 4 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(労働省告示第103号)
第4章壁つなぎ用金具
- 5 試験実施日 平成23年4月5日
- 6 試験場所 東京試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

規格第45条に適合している。

(2) 強度等

規格第46条に適合している。

(2) - 1 引張試験

50kN 引張・圧縮試験機 AU-5-A

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	38.73	36.35	38.24	36.06	37.80	37.43
厚生労働省規格による値	強度 8.83 kN 以上		平均値 9.80 kN以上			

(2) - 2 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 IP-20R-V32

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	13.44	14.39	12.70	12.84	14.88	13.65
厚生労働省規格による値	強度 8.83 kN 以上		平均値 9.80 kN以上			

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第47条に適合している。

8 特記事項

特になし